

Remag AC

Óxido de Magnesio / Magnesium Oxide



Descripción

Polvo de alta pureza, blancura y reactividad con gran área superficial. Se obtiene a partir de salmueras naturales y dolomita de alta calidad.

Description

High purity powder, whiteness and reactivity with large surface area. It is obtained from natural brines and high quality dolomite.

Usos

- Aditivo para combustóleo
- Industria del hule
- Frenos para vehículos
- Abrasivos

Uses

- Fuel additive
- Rubber industry
- Automotive brakes
- Abrasives



GENERAMOS OPORTUNIDADES Y BIENESTAR DE FORMA SUSTENTABLE

Presentación y Envase: Polvo blanco Presentation and Packing: White powder



Saco de papel valvulado de 25 kg.
(55 lb. Valved paper bag)



Tarima de 750 y 1,500 kg.
(1,653 and 3,306 lb. pallet)



Supersaco de 750 y 1,000 kg.
(1,653 and 2,204 lb. Big bag)

Composición / Composition

			Estandar	95-140	140
Magnesio (Pureza MgO) / Magnesium (MgO Purity)	%	Min.	96.5	96.5	96.5
Calcio / Calcium (CaO)	%	Max.	0.95	0.95	0.95
Sílice / Silica (SiO ₂)	%	Max.	0.20	0.20	0.20
Hierro / Iron (Fe ₂ O ₃)	%	Max.	0.12	0.08	0.12
Alúmina / Alumina (Al ₂ O ₃)	%	Max.	0.15	0.15	0.15
Cloro / Chloride (Cl ⁻)	%	Max.	1.21	1.21	1.21
Sulfato / Sulfate (SO ₄ ⁻⁻)	%	Max.	0.80	0.80	0.80

Propiedades / Properties

			Estandar	95-140	140
Pérdida por Ignición / Loss on ignition (L.O.I.)	%	Max.	7.00	7.00	7.00
Actividad ácido acético / Acetic acid activity	seg / sec	Max.	9.00	9.00	9.00
Densidad / Density	g/cc	Max.	0.60	-	0.55
Densidad / Density	g/l	Max.	-	0.50 - 0.60	-
Área superficial / Surface area	m ² /gr	Min.	70 - 110	95 - 140	140

Distribución de tamaño de partícula / Particle Size Distribution

			Estandar	95-140	140
Malla / Mesh	+200	Max.	3.00	3.00	3.00
Malla / Mesh	+325	Max.	3.00	3.00	3.00
Malla / Mesh	-325	Min.	97.00	-	97.00



Lada sin costo (Toll Free) **01 800-713-3582**



Correo electrónico (e-mail) **ventas_sales@penoles.com.mx**



Páginas en internet (Web Sites) **www.penoles.com.mx, www.balnet.com**

Nota Legal:

Las propiedades, composición y análisis químicos contenidos en este dispositivo están basados en nuestros propios análisis e investigación y tienen por objeto únicamente orientar y servir como referencia para la consideración de nuestros clientes. Sin embargo, en esta presentación no hacemos ni otorgamos ninguna garantía incluyendo, pero no limitado a garantía de comercialidad ni de idoneidad para un uso o propósito específico, ya que nuestro producto puede ser usado en distintas aplicaciones y está sujeto a manejo posterior una vez entregado a nuestros clientes. Todo material mostrado es solamente con fin ilustrativo. Las medidas de longitud, peso y volumen expresadas son aproximadas. Prohibida su copia, reproducción, comercialización, exhibición, ejecución pública o arrendamiento sin el consentimiento expreso de Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. DERECHOS PROTEGIDOS © Octubre 2019. Torreón, Coahuila, México.

Legal Disclaimer:

The properties, composition and other information set forth above are based on our own analysis and research and are intended solely as an orientation and reference for consideration by our customers. In this general presentation no express or implied warranties are made (including, without limitation, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use), given the multiple uses of the product and the subsequent handling to which the product may be exposed after it is delivered to our customers. All material shown is only for illustration purposes. Length, weight and volume measurements are approximated. The copy, reproduction, marketing, exhibition, public execution, or lease without expressed consent from Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. is strictly forbidden. ALL RIGHTS PROTECTED © October 2019. Torreón, Coahuila, México.